## 19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

昭59-229631

⑤ Int. Cl.³G 05 G 3/00

識別記号

庁内整理番号 7369—3 J 母公開 昭和59年(1984)12月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

**69**シフトフオーク

创特

願 昭58-104295

②出 願 昭58(1983)6月13日

@発 明 者 飯塚康夫

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属 株式会社熊谷軽合金工場内

@発 明 者 山村修

東京都千代田区丸の内二丁目1

番2号日立金属株式会社内

**@発 明 者 韮塚広重** 

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属 株式会社熊谷軽合金工場内

切出 願 人 日立金属株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

個代 理 人 弁理士 竹本松司

明 柳 夏

1. 発明の名称

シフトフォーク

2. 特許請求の範囲

円筒部と該円筒部に連設されるフォーク部とを有するシフトフォークにおいて、該シフトフォークの本体をアルミニウム合金で一体にダイカスト鋳造し、前記フォーク部の習動部に鉄メッキを施したことを特徴とするシフトフォーク。

3. 発明の詳親な説明

本発明は、自動車等の変速機に使用される耐除 耗性を付与したアルミニウム合金割シフトフォー クに関するものである。

自動車等の変速機における主要部材をなすシフトフォークは、フォークロッドに関定され、変換にあたってはフォークロッドにより移動し、これでフォークの嵌合部により係合したカップリるのであって、例えば増速の場合は、カップリンクスリープと増速側変速歯車に周速差が生じている

ことから、まず 均速 側変速 歯車のコーン面とシンクロナイザーの内側面を摩擦 保合させてそれらを同回転に調整し、更にカップリングスリープを移動させてその内周面のスプラインと 増速 側変速像 中のスプラインを保合させて回転力を伝達するようになっている。

このようなことから、シフトフォークは、 した変速操作の関中カップリングスリープを押し 付けていることになり、かつその押し付け時間も 増速側または減速側との周速差の大きいほど長く なり、その回転差がエンジン回転数が高い幕合や な速側変速部位になるに従って大きくなるもので シフトフォークとカップリングスリープとの嵌合 都に強力な面圧が作用するものである。

シフトフォークは、例えば自動車においては、 1~2 速、3~4 速の前進と後退に使用され、その使用状態に応じて話任、周速が変化するものであって、例えば、1~2 速で0~20 km/hrの速度の場合の面圧は約0~20 kg/cm²、周速は約0~5 m / sec であり、また2~3 速で40~ 6 O km/hrの場合の面圧は 1 O ~ 2 O kg/cm<sup>2</sup> 、 周速 4 ~ 7 m / sec 、 4 速走行で 6 O ~ 8 O km/ hrの場合の面圧は 5 ~ 1 O kg/cm<sup>2</sup> 、 周速は 1 O ~ 1 5 m / sec 位になるものである。

しかし、上記のシフトフォークは、自動車の租 最軽減化の点で適当でないため、シフトフォーク 本体をアルミニウム合金で作り、その耐度耗性を 必要とする部分のみに耐摩耗性金属をインサート して成るものが実施されている。

しかしながら、これらのシフトフォークは、前者、後者ともに多くの加工工数を要するので 量産的でなく、また各種加工も煩雑であるため製品コ

ストが高くなる欠点がある。

本発明は、このような欠点を解消したもので、軽量で量産性に優れ、かつ、満足し得る耐摩耗性を有するシフトフォークの提供を目的とするものである。

木発明の構成は、フォークロッドが嵌着される 円筒部と、該円筒部に連設されるギヤー置動用フォーク部を有するシフトフォークにおいて、該シフトフォークの本体をアルミニウム合金で一体にダイカスト铸造し、前記フォーク部のギヤー選助部に鉄メッキを施したシフトフォークにある。

以下、本発明の実施例を、図面に基づいて説明する。

ここで、第1図は、一実施例に係るシフトフォークの正面図、第2図は、第1図要部の拡大図、第3図は、第2図のA-A断面図である。

同因において、1は、アルミニウム合金で一体にダイカスト鋳造されたシフトフォーク本体、2は、シフトフォーク本体1の上端に穿設された円 的部で、フォークロッドが嵌着される。3は、円

図部2に連設されたギヤー週勘用フォーク部である。4は、フォーク部3の先端部に設けられたギヤー週勘部であり、摩託が生じる部分である。このギヤー舞動部4には、鉄メッキが施され、第3図に示すように鉄メッキ四5が形成されている。 鉄メッキには、硬さ400H v 以上、厚さ10 μ ■ 以上の性能を与えて、カジリを防止し、耐摩託性を持たせたものである。

以上の構成のように、本実施例に係るシフトフォークは、シフトフォーク本体1をアルミニウム合金で一体にダイカスト鋳造したので、軽量で頂産性に優れ、フォーク部3のギヤー閉動部4に鉄メッキを施し鉄メッキ部5を形成したので、満足し得る耐摩耗性を付与することができる。

以上に述べたように本発明は、シフトフォーク 本体をアルミニウム合金で一体にダイカスト鋳造 し、フォークの複動部に鉄メッキを施したので、 軽値で量産性に優れ、耐摩耗性が良好なシフトフォークを所開できるものであって、実用的効果に 優れた発明ということができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例に係るシフトフォークの正面図、第2 図は、その要部の拡大図、第3 図は、第2 図のA-A断面図である。

1 ··· シフトフォーク本体、2 ··· 円筒部、3 ··· フォーク部、4 ··· 習動部。

特許出願人


日 立 金 威 株式会社

代理人


弁理士 竹本松




第 1 図



第 2 図





### Untitled

PAT-NO: JP359229631A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59229631 A

TITLE: SHIFTING FORK

PUBN-DATE: December 24, 1984

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
IIZUKA, YASUO
YAMAMURA, OSAMU
NIRAZUKA, HIROSHIGE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY HITACHI METALS LTD N/A

APPL-NO: JP58104295

APPL-DATE: June 13, 1983

INT-CL (IPC): G05G003/00

US-CL-CURRENT: 74/572, 192/82R

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To make the titled apparatus light weight and to improve its wear resistance by die-casting the body of the shifting fork integrally by aluminium alloy and applying iron plating to the sliding part of the fork.

CONSTITUTION: The body of the shifting fork is die-casted integrall y by aluminium alloy. A cylindrical part 2 with which a fork rod is fitted is inserted into the upper end of the shifting form body 1. In addition, iron plating is applied to the gear sliding parts 4 of the fork parts 3 to form an

## Untitled

iron plating layer. The iron plating layer is provided with performance of about 400Hv or more hardness and  $10\μm$  or more thickness to be prevented from galling and to give wear resistance.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.